

climowool



climowool

TW1-E

Pląta z mineralnej wełny szklanej

climowool

climowool TW1-E

Płyta z mineralnej wełny szklanej



Zastosowanie:

Do izolacji akustycznej:

- lekkich ścianek działowych;
- sufitów podwieszanych.

Do izolacji cieplnej:

- w budownictwie szkieletowym;
- stropów między legarami;
- w dachach skośnych (izolacja podkrokwiova);
- murów trójwarstwowych.

Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool TW1-E ■ Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,037 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$

climowool



| Grubość [mm] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Numer produktu | Kategoria dostaw | Ilość/Opak. [szt.] / [m ²] | Opak./Paleta [szt.] / [m ²] | Opór cieplny R ₀ [m ² × K/W] | Cena [zł/m ²] |
|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|--|---|--|---------------------------|
| 50 | 1 250 | 600 | 498531 | B | 16 / 12,00 | 28 / 336,00 | 1,35 | 8,10 |
| 75 | 1 250 | 600 | 498520 | B | 12 / 9,00 | 28 / 252,00 | 2,03 | 12,15 |
| 100 | 1 250 | 600 | 498517 | B | 8 / 6,00 | 32 / 192,00 | 2,70 | 16,20 |

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF,5

Do ceny należy doliczyć VAT 23%.

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Cennik ważny od 01.04.2015

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.

climowool sp. z o.o.

ul. Kościuszki 5, 66-008 Świdnica
e-mail: biuro@climowool.pl

www.climowool.pl

Dział Obsługi Klienta

Region zachodni tel.: +48 22 369 67 02
Region wschodni tel.: +48 22 369 67 01
Fax: +48 22 369 67 10
e-mail: dok@climowool.pl