



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

OPIS TECHNICZNY

Surowiec: Deszczułka warstwowa dąb ostrokrawężna - Parkiet dąb warstwowy

Wymiary: grubość 15(4) mm lub 21(6)mm przy grubości całkowitej w nawiasie podano grubość warstwy użytkowej

szerokość: 70/ 100/ 120 / 150/ mm

długość: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm (mix długości)

Wilgotność: 9% +/- 2%

Waga: około 15,2 kg/m² (dotyczy gr.21 mm), około 10 kg/m² (dotyczy gr.15 mm)

Warstwa górna (użytkowa): około 6 mm (dotyczy gr. 21mm), około 4 mm (dotyczy gr. 15 mm) – możliwość renowacji – cyklinowania (dopuszczalne odchylenia +/- 0,3 mm)

Warstwa dolna: 100% sklejka brzoza wodoodporna

Sposób łączenia: pióro –wpust z czterech stron

Istnieje możliwość wykonania nacięć poprzecznych lub krzyżowych od spodu deski

Sposób łączenia: pióro –wpust z czterech stron

Powierzchnia: do dalszego cyklinowania i wykończenia lakierem lub olejem

Sposób montażu: Przyklejenie przy użyciu odpowiedniego kleju przewidzianego do klejenia warstwowej deski podłogowej.

Dodatkowo zalecamy wykonanie przez nas mikrofazy wzdłuż deski podłogowej bądź z czterech stron, która dodatkowo poprawia trwałość i jakość deszczułki posadzkowej. Usługę tą wykonujemy bezpośrednio w naszej firmie.

Jako producent nie przewidujemy i nie zalecamy montażu swoich wyrobów podłogowych na legarach lub ogrzewaniu podłogowym.

Dzięki zastosowaniu dwóch warstw gdzie podkład jest wielowarstwowo krzyżowo ze sobą klejony, zwiększa się wytrzymałość i trwałość podłóg warstwowych. Deska warstwowa staje się bardziej stabilna i lepiej nadaje się do pomieszczeń, w których ułożenie podłogi tradycyjnej z parkietu litego nie przyniosło określonego rezultatu, np. zastosowanie w pomieszczeniach gdzie występuje duża zmienność wilgotności otoczenia i temperatury.



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

Przechowywanie: Deszczułkę warstwową należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża. Zamówiony asortyment należy rozpakować z folii dopiero bezpośrednio przed jego montażem. Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 19 – 23 stopni C i wilgotności powietrza 45 – 60%.

Transport: Deszczułkę warstwową należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenia dotyczące reklamacji: Nadwyżki ilościowe zamówionych towarów w naszej firmie nie podlegają zwrotowi. Przed zakupem danego asortymentu służymy pomocą przy wyliczeniu odpowiednich narzutów, biorąc pod uwagę metraż podanych pomieszczeń.

Jakość i wilgotność deszczułki warstwowej musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Zanim przystąpi się do montażu, należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, a w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, nieprawidłowości lub uszkodzeń natychmiast zgłosić te informacje do producenta. Decyzja o zamontowaniu do podłoża zakupionego asortymentu, który w rozumieniu klienta jest spostrzegany jako „wadliwy” lub niespełniający jego oczekiwań, przekreśla wszelkie formy roszczeń reklamacyjnych wobec producenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy też sposób wykończenia towaru. Należy pamiętać, iż drewno jest materiałem higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu (oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu w okresie grzewczym - zimowym, albo uzupełnia jej niedobór chłonec parę wodną z otoczenia w okresie letnim w porze o podwyższonej wilgotności, powyżej 60 %). Przy dłuższym okresie użytkowania podłogi (w szczególności w okresie grzewczym) mogą wystąpić niewielkie szczeliny lub pęknięcia spowodowane zmianą wymiaru klepek, a przy przekraczającej wilgotności powyżej 60 % może wystąpić pęcznienie deszczułek (łódkowanie), również wynikające z dopasowywania się desek oraz parkietów warstwowych do wilgotności otoczenia. Problemy wynikłe z naturalnej pracy deszczułek warstwowych wynikające z dopasowywania się drewna do warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji.

Zarówno w parkietach jak i deskach warstwowych warstwa użytkowa jest produkowana z naturalnego drewna, dlatego też poszczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usłojenia.

Ze względu na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w poszczególnej klasie do 2% klepek o niższej jakości. Dopuszczalne wady obróbki:

- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3 mm,
- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm i do 1/3 długości deszczułki,
- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm,
- czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki