



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

OPIS TECHNICZNY

Surowiec: Deszczułka posadzkowa dąb ostrokrawężna - Deska podłogowa dąb lita

Wymiary: grubość 15 / 21 mm

szerokość: 90/ 100/ 120/ 150mm

długość: 600 -2400 mm (mix długości)

Wilgotność: 9% +/- 2%

Waga: około 15 kg/m² (dotyczy gr.22 mm), około 10 kg/m² (dotyczy gr.16 mm)

Powierzchnia użytkowa: około 10 mm (dotyczy gr. 21mm), około 7 mm (dotyczy gr. 15 mm) -
możliwość renowacji – cyklinowania

Sposób łączenia: pióro –wpust z czterech stron

Rowki przeciwprężne z lewej strony elementu (powierzchnia przyklejana do posadzki) niwelujące
naprężenia w drewnie i ułatwiające przyklejenie do podłoża.

Powierzchnia: do dalszego cyklinowania i wykończenia lakierem lub olejem

Sposób montażu: Przyklejenie przy użyciu odpowiedniego kleju przewidzianego do klejenia litej
deski podłogowej.

*Dodatkowo zalecamy wykonanie przez nas mikrofazy wzdłuż deski podłogowej bądź z czterech
stron, która dodatkowo poprawia trwałość i jakość deszczułka posadzkowej. Usługę tą wykonujemy
bezpośrednio w naszej firmie.*

*Jako producent nie przewidujemy i nie zalecamy montażu swoich wyrobów podłogowych na lega-
rach lub ogrzewaniu podłogowym.*

Przechowywanie: Deszczułkę posadzkową należy przechowywać w miejscu suchym i przewiew-
nym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki nale-
ży izolować od podłoża. Zamówiony asortyment należy rozpakować z folii dopiero bezpośrednio
przed jego montażem. Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 20 – 23 stopni C i wilgot-
ności powietrza 45 – 60%.

Transport: Deszczułkę posadzkową należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą
być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenia dotyczące reklamacji: Nadwyżki ilościowe zamówionych towarów w naszej firmie nie
podlegają zwrotowi. Przed zakupem danego asortymentu służymy pomocą przy wyliczeniu odpo-
wiednich narzutów, biorąc pod uwagę metraż podanych pomieszczeń.



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

Jakość i wilgotność deszczułka posadzkowej musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Zanim przystąpi się do montażu, należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, a w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, nieprawidłowości lub uszkodzeń natychmiast zgłosić te informacje do producenta. Decyzja o zamontowaniu do podłoża zakupionego asortymentu, który w rozumieniu klienta jest spostrzegany jako „wadliwy” lub niespełniający jego oczekiwań, przekreśla wszelkie formy roszczeń reklamacyjnych wobec producenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy też sposób wykończenia towaru. Należy pamiętać, iż drewno jest materiałem higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu (oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu w okresie grzewczym - zimowym, albo uzupełnia jej niedobór chłonec parę wodną z otoczenia w okresie letnim w porze o podwyższonej wilgotności, powyżej 60 %). Przy dłuższym okresie użytkowania podłogi (w szczególności w okresie grzewczym) mogą wystąpić niewielkie szczeliny lub pęknięcia spowodowane zmianą wymiaru klepek, a przy przekraczającej wilgotności powyżej 60 % może wystąpić pęcznienie deszczułek (łódkowanie), również wynikające z dopasowywania się desek podłogowych oraz parkietu do wilgotności otoczenia. Problemy wynikłe z naturalnej pracy deszczułek posadzkowych wynikające z dopasowywania się drewna do warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji.

Zarówno parkiety jak i deski podłogowe są produkowane z naturalnego drewna, dlatego też poszczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usłojenia.

Ze względu na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w poszczególnej klasie do 2% klepek o niższej jakości. Dopuszczalne wady obróbki:

- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3 mm,
- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm i do 1/3 długości deszczułka,
- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm,
- czoła: odchylenie prostokątności czoła od podłużnej osi deszczułka do 0,5% szerokości deszczułka

